



(一) 消臭性能測試(Deodorizing)

1. 測試方法

參照 ISO 17299-2 之消臭加工紡織品驗證規範試驗方法：將定量之樣品，置入含有初始濃度氣體之試樣槽中，再以檢知管測定濃度變化。

Refer to ISO 17299-2 deodorizing evaluation method: Put Sample into the Test Cell within Initial Gas, and Evaluation by Detector tube.

1.1 測試條件：

NH₃(氨氣)-100ppm CH₃COOH(醋酸)-30ppm

1.2 測試樣品規格：

10x10cm² 1.00g

2. 消臭率計算方法

消臭率(%)=(空白試樣的殘留濃度－試樣的殘留濃度)／空白試樣的殘留濃度 X 100%
NH₃ Deodorizing Rate= (Blank Residual Conc. – Sample Residual Conc.)／Blank Residual Conc. X 100%

(二) 試驗須知

1. 工作天數：普通件：8 個工作天；急件：5 個工作天；
特急件：3 個工作天
2. 所需試樣：B4 尺寸之試樣，或纖維樣品約 100g。
3. 測試費用：普通件：6000 元/試樣
急 件：為普通件的 1.4 倍。
特急件：為普通件的 1.8 倍。

客戶簽名：_____

請回傳：(02)2267-5108 檢驗部櫃檯收
若有任何問題請來電：(02)2267-0321#7107, #7110